

## Plakadvies voor zelfklevende materialen

1. Werk in een zo schoon mogelijke ruimte, stof in de ruimte dwarrelt direct op uw opplakwerk. Let op bij foto's en zelfklevend polystyreen: Beide kunnen statisch zijn. Maak het te (be)plakken materiaal en het schutblad van de zelfklevende plaat schoon, dat wil zeggen stof- en vetvrij.
2. Zorg ervoor dat de poster, foto en het zelfklevende materiaal enige tijd in dezelfde ruimte liggen, zodat beide dezelfde vochtigheidsgraad en temperatuur hebben. Eventuele plooivorming zal hierdoor tot een minimum beperkt worden.
3. Vouw een hoekje van het schutblad om en zet de foto of poster aan. Wees voorzichtig, raak de zelfklevende laag niet aan. Dit kan de plakkracht verminderen op het aangeraakte stuk. Wij adviseren u altijd eerst een hoekje van de poster of foto te testen. Daarna trekt u de bovenste rand in zijn geheel weg, waardoor u een zijde van de foto of poster vanuit het midden van de vastgezette zijde onder gelijkmatige en stevige druk aan kunt zetten. Het beste werkt u met een pers. Een brede handroller geeft ook een goed resultaat. Een warmtepers is niet noodzakelijk.
4. Aangezien het opplakken enige ervaring eist, raden wij u aan om **nieuw materiaal eerst te testen**.
5. Plak originele kunstwerken, waardevolle documenten en gelimiteerde oplages **niet** op. Aanbevolen vochtigheidsgraad (RV) is 55-60% bij een temperatuur van ca. 20°C. Deze temperatuur blijkt ook voor de verwerking het meest ideaal. Vermijd in ieder geval extreme temperatuurwisselingen voor de foto of poster en het zelfklevend materiaal.
6. Let op met digitale prints, deze moet u eerst testen voordat u ze opplakt. Doordat het papier heel erg droog is, moeten papier en het zelfklevende materiaal eerst in balans komen met de omgeving.
7. Plak originele kunstwerken, waardevolle documenten en gelimiteerde oplages niet op.
8. Wij adviseren u foto's op zelfklevend polystyreen te plakken.
9. Zelfklevend karton in de verpakking bewaren en badgenummer bewaren.